



坤宣

电子组装国产化解决方案

技术参数表

厌氧胶 KXS243

产品简介

KXS243是一种单组份、中等粘度、高强度、耐介质优良的厌氧胶。本产品两个紧密配合的金属表面间，并与空气隔绝时实现快速固化。适用于金属固持键与轴、轴承、微电机转子轴、衬套等间隙或过盈配合，可加热(250℃)拆卸。

典型性能

主要成分	甲基丙烯酸酯
外观	蓝色液体
比重/g/cm ³ , 20℃	1.01±0.02
闪点/℃	>108
粘度/mPa. s, 25℃	3000~4500
破坏扭矩/N. m	3~15
平均拆卸扭矩N. m	2~12
初固时间/min, 25℃	15
螺栓尺寸上限	M36
保质期	12 个月

使用方法:

1) 清洗干浄被粘物表面的油脂并干燥。

2) 涂胶:

a.滑动配合: 在销/圆柱的周围及轴环内部涂胶, 并在装配时转动, 以确保覆盖良好。

b.压入配合: 在销/圆柱的周围及轴环内部涂胶, 再高速压入配合。

c.冷缩配合: 需在部件上均匀涂胶。若需加热毂进行装配, 应在圆柱上涂胶; 若需冷却圆柱, 应在毂上涂胶; 若加热、冷却都需进行, 则需在冷却部件上涂胶。

3) 装配好的部件在没有完全固化前不要移动。

包装:

50ml/支, 10 支/盒、60 支/箱;

250ml/支, 10 支/盒, 60 支/箱;

储存与运输:

1、避免挤压、碰撞或硬划伤。

2、防止高温、雨淋或阳光直射。

3、保存条件: 15~25℃ 湿度<55%RH。

4、保存期: 在原包装内上述条件为12个月。

5、此产品属于非危险品, 可按一般化学品运输。

联系我们:

- 张 艳 138-5168-3378
- 荣 岩, 180-6607-5325
- 田晓冰, 152-5095-2541
- 许飞艳, 132-7663-5250
- 杨慧子, 159-9624-3638

- 网址: <http://www.chipsmate.com/>

坤宣专注军用胶粘产品国产化

