



产品简介

- KXS5060 是双组份常温固化的聚氨酯灌封胶。该体系粘度低，使用范围广，储存安定性好，具有优良的耐热冲击性和优良的电气特性。

典型性能

- 绝缘性能优异
- 耐高温老化性好

固 化 前	测试项目	KXS5060	
	外观	A组分：淡黄色透明	目视
		B组分：褐色透明	
	粘度（25℃，mPa•s）	A组分：380±50	ASTM D 2196
		B组分：300±50	
		混合：300±50	
	质量配比	A:B=1:1	-
	适用时间（25℃）	20min	-
	固化时间（25℃）	24h	-
	固化时间(60℃)	4h	-
固 化 后	硬度 shore A	50	GB/T 2411-2008
	阻燃性	V0	UL 94
	介电强度 kV/mm	≥11	ASTM D149
	体积电阻率 Ω.cm	≥10 ¹¹	GB/T 1410-2006

使用方法：

- 打开包装之前，确保包装完整、无破损、产品在使用期内。
- 已使用的产品不可倒入未使用的原包装产品中，避免污染。
- 建议使用本资料中推荐的固化工艺进行固化。

包装、储存与运输：

- 桶装或者其他定制包装；
- 避免挤压、碰撞或硬划伤，防止高温、雨淋或阳光直射；
- 此产品属于非危险品，可按一般化学品运输。

注意事项：

- 使用前去除表面的污染物，如油漆，氧化膜，油、灰尘，脱模剂和所有其他表面污染物；
- 使用手套，尽量减少皮肤接触；
- 本品不可与强氧化剂类物质接触，应存放在儿童接触不到的地方；
- 本品对眼睛有刺激性，可能引起皮肤过敏，使用时请做好防护措施；如有不慎接触眼睛和皮肤，立即清水清洗，必要时，请立即就医。

联系我们：张 艳：138-5168-3378；荣 岩：180-6607-5325；田晓冰：152-5095-2541；
许飞艳：132-7663-5250；杨慧子：159-9624-3638