



产品简介

- 聚氨酯发泡胶KXS1026是双组份聚氨酯组合料。由聚醚多元醇类为主的A组分和异氰酸酯类为主的B组分组成。用于机箱机柜、HEPA过滤器、汽车零部件、家电等领域的现场密封。该产品具备良好的比例宽容度和优良的物理性能。

典型性能

- 硬度适中
- 操作时间适宜
- 绝缘性能优异，V0阻燃

联系我们：张艳：138-5168-3378；
荣岩：180-6607-5325；田晓冰：152-5095-2541；
许飞艳：132-7663-5250；杨慧子：159-9624-3638

固化前	测试项目	KXS1026	
	外观	A组分：黑灰色	目视
		B组分：棕褐色	
	粘度（25℃，cp）	A组分：7500±2000mPa•s	ASTM D 2196
		B组分：210±50mPa•s	
	重量比	A:B=2.14:1	-
	起泡时间（25℃）	1-2min	-
	表干时间（25℃）	15 min	-
	完全固化时间(25℃)	24h	-
固化后	硬度 Shore A	≥70	GB/T 2411-2008
	密度g/cm³ @25℃	0.25±0.05	ASTMD792
	阻燃等级	V0	UL 94
	耐温范围 °C	-40 ~ +80，短期可达120	-

使用方法：

- 打开包装之前，确保包装完整、无破损、产品在使用期内。
- 已使用的产品不可倒入未使用的原包装产品中，避免污染。
- 建议使用本资料中推荐的固化工艺进行固化。

包装、储存与运输：

- 铁罐包装，1Kg或者其他定制包装；
- 避免挤压、碰撞或硬划伤，防止高温、雨淋或阳光直射；
- 此产品属于非危险品，可按一般化学品运输。

注意事项：

- 使用前请务必摇匀A组分，避免影响发泡性能。用完后请及时密封容器；
- 用完B组份后请及时将瓶口残留擦拭干净并严格密封容器，充干燥氮气保护更佳；
- 4.胶料使用环境湿度应控制在60%以内；
- 本品不可与强氧化剂类物质接触，应存放在儿童接触不到的地方；
- 本品对眼睛有刺激性，可能引起皮肤过敏，使用时请做好防护措施；如有不慎接触眼睛和皮肤，立即清水清洗，必要时，请立即就医。