



产品简介

- KXS2206是一种双组分低硬度无色透明环氧灌封胶。该产品具有较好的流动性，固化后形成柔软的胶层，完全固化的环氧树脂还可以提供优良的机械性能和电气性能。材料适用性广泛，包括铝、钢和其他金属，以及各种塑料和柔性基材，材料利用率高，电气性能突出，且具有较高的剪切强度和导热性能，能够在恶劣的环境中对电子元件及组合件起防尘、防潮、防震及绝缘保护等作用，广泛应用于印制电路板灌封。

典型性能

- 透明度高
- 低硬度
- 流动性好

联系我们：张 艳：138-5168-3378；荣 岩：180-6607-5325；
田晓冰：152-5095-2541；许飞艳：132-7663-5250；杨慧子：159-9624-3638

固 化 前	测试项目	KXS2206	
	外观	A组分：无色透明	目视
		B组分： 无色透明	
	粘度（25℃）	A：200±100mPa•s	ASTM D 2196
		B：4000±1000mPa•s	
		混合:2000±1000mPa•s	
	密度 g/cm ³	1.04±0.05	ASTM D 742
	质量配比	A:B=50：120	-
	适用时间（25℃）	240min	-
	固化时间（110℃）	60min	-
固 化 后	硬度 shore A	45	GB/T 2411-2008
	剪切强度（Al/Al）MPa	≥5	GB/T 7124-2008
	介电强度 kV/mm	≥15	ASTM D149
	体积电阻率 Ω.cm	≥10 ¹³	GB/T 1410-2006
	导热系数 W/(m·K)	≥0.2	ASTM D5470
	耐温范围 ℃	-40 ~ 200（耐10min）	-

使用方法：

- 打开包装之前，确保包装完整、无破损、产品在使用期内。
- 已使用的产品不可倒入未使用的原包装产品中，避免污染。
- 建议使用本资料中推荐的固化工艺进行固化。

包装、储存与运输：

- 桶装或者其他定制包装；
- 避免挤压、碰撞或硬划伤，防止高温、雨淋或阳光直射；
- 此产品属于非危险品，可按一般化学品运输。

注意事项：

- 使用前去除表面的污染物，如油漆，氧化膜，油、灰尘，脱模剂和所有其他表面污染物；
- 使用手套，尽量减少皮肤接触；
- 本品不可与强氧化剂类物质接触，应存放在儿童接触不到的地方；
- 本品对眼睛有刺激性，可能引起皮肤过敏，使用时请做好防护措施；如有不慎接触眼睛和皮肤，立即清水清洗，必要时，请立即就医。

