厌氧胶　KXS270

产品简介

KXS270适合于永久性锁固和密封螺纹紧固件，该产品在隔绝氧气的金属密封面间固化，可以防止由于震动或冲击而引起的松动或泄漏。典型应用在大尺寸的螺栓(M25或更大)

典型性能

技术	丙烯酸
化学类型	甲基丙烯酸酯
外观（未固化）	绿色液体
组成	单组份
比重(g/ml)	1.05
粘度(mpa.s)	450～750
填充间隙(mm)	0.13
固化方式	厌氧固化
性能达到时间@25℃(h)	24
剪切强度（MPa）	21
M25螺纹以上拆卸扭矩(N.m)	10
平均破坏扭矩(N.m)	30
工作温度范围(℃)	-54～150

使用方法：

1）清洗干净被粘物表面的油脂并干燥。

2）涂胶：

a.滑动配合：在销/圆柱的周围及轴环内部涂胶，并在装配时转动，以确保覆盖良好。

b.压入配合：在销/圆柱的周围及轴环内部涂胶，再高速压入配合。

c.冷缩配合：需在部件上均匀涂胶。若需加热毂进行装配，应在销/圆柱上涂胶；若需冷却销/圆柱，应在毂上涂胶；若加热、冷却都需进行，则需在冷却部件上涂胶。

3）装配好的部件在没有完全固化前不要移动。

包装：

50ml/支，10 支/盒、60 支/箱；

250ml/支，10 支/盒，60 支/箱；

储存与运输：

1、避免挤压、碰撞或硬划伤。

2、防止高温、雨淋或阳光直射。

3、保存条件：15～25℃ 湿度＜55%RH。

4、保存期：在原包装内上述条件为12 个月。

5、此产品属于非危险品，可按一般化学品运输。

联系我们：
蒋丹萍152-6144-8356；张艳138-5168-3378；荣岩180-6607-5325；
田晓冰152-5095-2541；许飞艳132-7663-5250；杨慧子159-9624-3638