厌氧胶　KXS290

产品简介

KXS290是一种单组份、低粘度、高强度、耐介质优良的圆柱固持型厌氧胶。本产品在两个紧密配合的金属表面间，并与空气隔绝时实现快速固化。适用于金属固持键与轴、轴承、微电机转子轴、衬套等间隙或过盈配合，可加热(250℃)拆卸。

典型性能

主要成分	甲基丙烯酸酯
外观	绿色粘稠状均质液体
比重 g/cm^3 20℃	1.01±0.02
闪点 ℃	> 108
粘度 mPa•s 25℃	100～300
破坏扭矩 Nm	13
压剪强度 Mpa	≥20
初固时间 min 25℃	3～30
耐温 ℃	-40～150
最大填充间隙 mm	0.13
保质期	> 12个月

使用方法：

- 清洗干净被粘物表面的油脂并干燥。
- 涂胶：

滑动配合：在销/圆柱的周围及轴环内部涂胶，并在装配时转动，以确保覆盖良好。

压入配合：在销/圆柱的周围及轴环内部涂胶，再高速压入配合。

冷缩配合：需在部件上均匀涂胶。若需加热毂进行装配，应在销/圆柱上涂胶；若需冷却销/圆柱，应在毂上涂胶；若加热、冷却都需进行，则需在冷却部件上涂胶。

- 装配好的部件在没有完全固化前不要移动。

包装：

- 50ml/支，10 支/盒、60 支/箱；
- 250ml/支，10 支/盒，60 支/箱；

储存与运输：

- 避免挤压、碰撞或硬划伤。
- 防止高温、雨淋或阳光直射。
- 保存条件：15～25℃ 湿度＜55%RH。
- 保存期：在原包装内上述条件为12 个月。
- 此产品属于非危险品，可按一般化学品运输。