厌氧胶 KXS243

产品简介

KXS243是一种单组份、中等粘度、高强度、耐介质优良的厌氧胶。本产品在两个紧密配合的金属表面间，并与空气隔绝时实现快速固化。适用于金属固持键与轴、轴承、微电机转子轴、衬套等间隙或过盈配合，可加热(250℃)拆卸。

典型性能

主要成分	甲基丙烯酸酯
外观	蓝色液体
比重/g/cm^3,20℃	1.01±0.02
闪点/℃	>108
粘度/mPa.s，25℃	3000～4500
破坏扭矩/N.m	3～15
平均拆卸扭矩N.m	2～12
初固时间/min，25℃	15
螺栓尺寸上限	M36
保质期	12 个月

使用方法：

1）清洗干净被粘物表面的油脂并干燥。

2）涂胶：

a.滑动配合：在销/圆柱的周围及轴环内部涂胶，并在装配时转动，以确保覆盖良好。

b.压入配合：在销/圆柱的周围及轴环内部涂胶，再高速压入配合。

c.冷缩配合：需在部件上均匀涂胶。若需加热毂进行装配，应在圆柱上涂胶；若需冷却圆柱，应在毂上涂胶；若加热、冷却都需进行，则需在冷却部件上涂胶。

3）装配好的部件在没有完全固化前不要移动。

包装：

50ml/支，10 支/盒、60 支/箱；

250ml/支，10 支/盒，60 支/箱；

储存与运输：

1、避免挤压、碰撞或硬划伤。

2、防止高温、雨淋或阳光直射。

3、保存条件：15～25℃ 湿度＜55%RH。

4、保存期：在原包装内上述条件为12 个月。

5、此产品属于非危险品，可按一般化学品运输。

联系我们：

蒋丹萍152-6144-8356；张艳138-5168-3378；荣岩180-6607-5325；

田晓冰152-5095-2541；许飞艳132-7663-5250；杨慧子159-9624-3638